



ARDEX DITRA FBM

Fließbettmörtel

- Spezieller Fließbettkleber für die Anwendung im System mit Schlüter®-DITRA, Schlüter®-DITRA-DRAIN, Schlüter®-KERDI und Schlüter®-KERDI-Board
- ARDEX DITRA FBM eignet sich für die vollflächige Verlegung von Fliesen und Platten auf Bodenflächen im Innen- und Außenbereich
- Für Sondereinsatzgebiete in Verbindung mit den vorgenannten Schlüter-Produkten kann ARDEX DITRA FBM auch für Wandflächen angewendet werden
- ARDEX DITRA FBM ist flexibel und wasserfest, besitzt eine ausgezeichnete Verbundhaftung, eine lange Verarbeitungszeit und kann in der Konsistenz variabel eingestellt werden



Anwendungsbereich:

Innen und außen. Boden.

Vollsatte Einbettung von Fliesen und Platten im floating-Verfahren.

Verlegung von Fliesen und Platten auf der DITRA-Matte.

Verklebung der DITRA-Matte auf geeigneten Untergründen.

Verlegen von Fliesen aus Steinzeug- und Feinsteinzeug, Mosaik, Betonwerksteinplatten und feuchtigkeitsunempfindlichen Naturwerksteinplatten

- im Innen- und Außenbereich
- auf Balkonen und Terrassen
- auf Heizestrichen

Art:

Graues Pulver aus Spezialzementen, Füllstoffen und gut dispergierfähigen, flexibel wirkenden Kunststoffen. Der Fließbett-Charakter erlaubt die vollflächige Einbettung auch großformatiger Bodenfliesen und Platten.

CE

1212
0370

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

06

54205

EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX DITRA FBM

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich
EN 12004:C2E-S1

Brandverhalten:	E
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung:	≥ 1,0 N/mm ²
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Siehe Sicherheitsdatenblatt



ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX DITRA FBM

Fließbettmörtel

Vorbereitung des Untergrundes:

Im System mit DITRA-Matte:

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig und ausreichend ebenflächig sein.

Zementestrich:

Die Estrichfläche muss soweit erhärtet sein, dass Begehen und Ausführen von Arbeiten ohne Beschädigung möglich ist. Im Estrich vorhandene Bewegungsfugen sind in den Belag zu übernehmen. Im Außenbereich sind im Fliesenbelag im Abstand von 3 m Feldbegrenzungsfugen anzuordnen. Im Innenbereich sind die gültigen technischen Regelwerke zu beachten.

Beton:

Mindestalter 28 Tage. In der Betonfläche vorhandene Fugen sind in den Belag zu übernehmen. Im Außenbereich sind im Fliesenbelag im Abstand von 3 m Feldbegrenzungsfugen anzulegen. Im Innenbereich im Abstand von max. 8 m.

Calciumsulfat-Fließestriche:

Restfeuchte ≤ 2 CM-%. Fugen im Estrich sind in den Belag zu übernehmen. Estrichflächen nach BEB-Merkblatt vorbereiten und mit ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, 1:3 mit Wasser verdünnt, vorstreichen.

Holzspanplatten:

Mindestens 25 mm dick, mit Nut und Feder, Qualität V 100 E, fest mit der Unterkonstruktion verschraubt. Grundieren mit ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich oder ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, unverdünnt.

Holzdielenböden:

Holzdielen mit Nut und Feder, fest und verwindungssteif mit der Unterkonstruktion verschraubt. Grundieren mit ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich.

Gussasphaltestriche:

Festigkeitsklassen IC 10 und IC 15. Mit gleichmäßig und dicht abgesandeter Oberfläche – ohne Grundierung. Bei unzureichender oder fehlender Absandung im Innenbereich mit ARDEX P 82 grundieren.

Fliesen- und Plattenbeläge:

Im Innenbereich mit ARDEX P 4 oder ARDEX P 51, unverdünnt, grundieren. Im Außenbereich anschleifen und mit ARDEX DITRA FBM ca. 2 mm dick vorspachteln. Verkleben der DITRA-Matte nach Trocknung der Vorspachtelung.

Trockenestriche:

Eingebaut nach Herstellervorschrift, stabil und verwindungssteif. Grundieren mit ARDEX P 51.

Verarbeitung:

In ein sauberes Anrührgefäß gibt man klares Wasser und mischt so viel ARDEX DITRA FBM-Pulver ein, dass ein klumpenfreier, geschmeidiger Mörtel entsteht.

Die Mörtelkonsistenz ist je nach Anwendung, Art des Untergrundes und Format der Bodenfliesen und Platten einzustellen.

Zum Anrühren von 25 kg ARDEX DITRA FBM werden 6,5–7,5 l Wasser benötigt.

Der Mörtel ist bei +20°C ca. 3 Stunden lang verarbeitbar.

Der in Erstarrung befindliche Mörtel darf nicht mit Wasser verdünnt oder mit frischem Mörtel aufbereitet werden.

Zum Kleben der DITRA-Matte wird der Mörtel mit einer 3 x 3 mm- oder 4 x 4 mm-Zahnung auf den Untergrund aufgetragen. Die zugeschnittenen DITRA-Bahnen werden anschließend innerhalb der klebeoffenen Zeit mit dem Trägervlies in den Kleber eingebettet und sofort mit einem Reibbrett oder einer Andruckrolle in den Kleber eingedrückt.

Unmittelbar nach dem Verkleben der DITRA-Matte können Fliesen und Platten mit ARDEX DITRA FBM verlegt werden. Es ist zweckmäßig, in einem Arbeitsgang die quadratischen Vertiefungen mit der glatten

Seite der Zahnkelle auszuspachteln und dann den Fließbettmörtel mit der Zahnung aufzukämmen.

Den Mörtel nur auf so große Flächen vorziehen, dass Bodenfliesen noch leicht in das feuchte Mörtelbett eingeschoben werden können und eine gute Benetzung der Fliesenrückseite erfolgt.

Auf eine vollflächige Einbettung ist zu achten.

Die Einlegezeit beträgt, wenn der Mörtel sofort nach dem Anrühren aufgetragen wird, ca. 30 Minuten. Bei späterem Auftrag kann sich die Einlegezeit verkürzen.

Zu beachten ist:

Ausgleichsarbeiten vor der Verlegung der DITRA-Matte sind im Innenbereich, ohne Feuchtigkeitsbelastung aus dem Untergrund oder durch die Nutzung, mit ARDEX-Ausgleichsmassen, vorzugsweise ARDEX K 15 DR Glätt- und Nivelliermasse auszuführen. In feuchtigkeitsbelasteten Bereichen ist ARDEX K 301 Außenspachtelmasse einzusetzen.

Bei Einsatz der DITRA-Matte mit Abdichtungsfunktion sind Stöße und Anschlüsse mit Schlüter®-KERDI-COLL und Schlüter®-KEBA Dichtbändern abzudichten.

Marmor und andere feuchteempfindliche Naturwerksteinplatten sind im Innenbereich mit ARDEX N 23 MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, oder mit ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber zu verlegen.

Zur Verlegung von Fliesen in chemisch beanspruchten Bereichen ist ARDEX WA Epoxikleber und zur Verfugung ARDEX WA Epoxifuge einzusetzen.

Die Hinweise der Firma Schlüter-Systems KG, Schmöllestr. 7, D-58640 Iserlohn, zu Funktion, Anwendung und Verarbeitung von Schlüter®-DITRA, Schlüter®-DITRA-DRAIN, Schlüter®-KERDI und Schlüter®-KERDI-Board sind zu beachten.

Allgemein gilt:

ARDEX DITRA FBM bei Temperaturen von über +5°C verarbeiten.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Zeiten für Verarbeitung und Belastung.

In Zweifelsfällen Probeverlegung vornehmen.

Hinweis:

Enthält Zement. Reizt die Haut. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

An einem trockenen Ort aufbewahren.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

Inhalt/Behälter gemäß regionalen Vorschriften entsorgen.

Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften entsorgen.

Inhalt/Behälter gemäß internationalen Vorschriften entsorgen.

In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

GISCODE ZP 1 = zementhaltiges Produkt, chromatarm

ARDEX DITRA FBM

Fließbettmörtel

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Anmischverhältnis:	ca. 6,5–7,5 l Wasser : 25 kg Pulver entsprechend ca. 1 RT Wasser : 31/2 RT Pulver
Schüttgewicht:	ca. 1,3 kg/l
Frischgewicht des Mörtels:	ca. 1,7 kg/l
Materialbedarf:	bei glattem Untergrund: ca. 1,5 kg/m ² Pulver bei Zahnung 4 x 4 x 4 mm ca. 2,2 kg/m ² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm ca. 3,0 kg/m ² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm ca. 3,6 kg/m ² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm ca. 4,3 kg/m ² Pulver bei Zahnung 12 x 12 x 12 mm
Verarbeitungszeit (+20°C):	ca. 3 Std.
Einlegezeit:	ca. 30 Min. (gemessen an frischem Mörtel)
Korrigierzeit:	für Steinzeugfliesen ca. 30 Min.
Begehrbarkeit (+20°C):	Fugen nach ca. 6 Std. möglich
Haftzugfestigkeit:	für Steinzeugfliesen: trocken/nass ca. 1,0–2,0 N/mm ² Frost-Tau-Wechsel ca. 1,0–2,0 N/mm ²
Fußbodenheizungseignung:	ja
Kennzeichnung nach GHS/CLP:	GHS05 „ätzend“, Signalwort: Gefahr
Kennzeichnung nach GGVSEB/ADR:	keine
Abpackung:	Säcke mit 25 kg netto
Lagerung:	in trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig