



ARDEX A 828 COMFORT

Ultra-Leichtspachtel

- Komfortables Anrühren auch von größeren Mengen
- Verarbeitbar als Hand- und Rollspachtel
- Gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit
- Gute Nachbearbeitung ohne schleifen
- Nullauszug möglich
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr gut schleifbar
- Beliebige Schichtdicke



Anwendungsbereich:

Innen. Wand, Decke.

- Zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen
- Füllen von Fugen bei Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1-Q4*
- auf tragfähigen Dispersionsfarben und Latexfarben ohne Voranstrich

Art:

Weißer Spachtelmasse auf Gips-Kunststoff-Basis mit Leichtfüllstoffen. ARDEX A 828 COMFORT zeichnet sich durch eine schnelle Anrührzeit und leichte Verarbeitung aus sowie durch eine hohe Standfestigkeit und gutes Füllvermögen. ARDEX A 828 COMFORT ist diffusionsoffen und ist zur Aufnahme von Farben, Gestaltungstechniken und Tapeten geeignet.

Verarbeitung:

Zum Anrühren von 15 kg ARDEX A 828 COMFORT werden ca. 10,8 L Wasser benötigt. Bei größeren Mengen (15 kg) empfiehlt sich das Anrühren durch ein leistungsstarkes Rührgerät (z.B. mit den Rührtypen Collomix DLX 152).

Nach einer Reifezeit von einer Minute und nochmaligen Durchrühren ist die Spachtelmasse pastös-sahnig und ca. 60 Minuten lang zu verarbeiten. Die Konsistenz von ARDEX A 828 COMFORT bleibt innerhalb der gesamten Verarbeitungszeit konstant, sodass ein müheloser Auftrag in der Fläche während der Verarbeitungszeit ermöglicht wird.

Rollanwendung

Für die Rollanwendung wird die Spachtelmasse wie zuvor beschrieben mit einer Wasserzugabe von bis zu 11,3 L angerührt. Nach einer Reifezeit von 1 bis 3 Minuten und nochmaligem Durchrühren ist die Spachtelmasse mit einer Nylonwalze mit einer Florthöhe von 21 mm oder mit einer Putzwalze Nylonfaser gleichmäßig aufzutragen.



CE

0432

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

19

32587

EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX A 828 COMFORT

Abbindender Fugenspachtel für
Fugenverspachtelung ohne
Fugendeckstreifen
EN 13963:4B

Brandverhalten: A1
Biegezugfestigkeit: > 400 N
Freisetzung: Siehe Sicherheitsdatenblatt
gefährlicher Stoffe:

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem
QM/UM-System nach
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX A 828 COMFORT

Ultra-Leichtspachtel

Nach Anziehen der aufgezogenen Spachtelschicht kann nochmals mit leichtem Druck nachgeglättet werden, sodass eine glatte Fläche ohne zu schleifen entsteht. Das gleichmäßige Aufdornen ermöglicht einen problemlosen Auftrag von nachfolgenden Anstricharbeiten. ARDEX A 828 COMFORT kann in Löchern, Ausbrüchen und auf Flächen beliebig dick gespachtelt werden und trocken spannungsfrei auf.

ARDEX A 828 COMFORT bei Temperaturen von über +5°C verarbeiten. Niedrige Temperaturen verlängern die Verarbeitungszeit, hohe Temperaturen verkürzen diese.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss griffig, trocken, fest und frei von Staub sein. ARDEX A 828 COMFORT zeigt eine hervorragende Haftung auf Dispersionsfarben, Latexfarben und Betonoberflächen.

| Untergrund | ohne Voranstrich | mit Voranstrich |
|---|------------------|--|
| Porenbeton | ✓ | |
| Beton | ✓ | |
| Ziegelmauerwerk | ✓ | |
| Gipsdiele | ✓ | |
| Kalksandstein | ✓ | |
| Gipsspachtelmasse | ✓ | |
| Gipskarton- und Gipsfaserplatten | ✓ | |
| Zementfaserplatten | ✓ | |
| OSB Platte DIN EN 300 | | ARDEX P 82 |
| Holzspanplatte P4 - P7 | | ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82 |
| Fliesen- und Plattenbeläge | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |
| Naturstein | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |
| Acryllackanstriche und Alkydharzanstriche | | ARDEX P 4 ARDEX P 82 |
| wasserfeste, scheuer- und waschbeständige matte Disper.Farben | ✓ | |
| Latexfarben | ✓ | |
| mineralische Reibputze | ✓ | |
| MG 2 Kalkzementmörtel | ✓ | |
| MG 3 Zementmörtel | ✓ | |
| MG 4 Gipsmörtel | ✓ | |

Zu beachten ist:

Die Anlösbarkeit von Dispersionsfarben ist im Vorfeld zu prüfen. Z. B. durch Benetzung der Farboberfläche mit Wasser und einer Einwirkungszeit von mind. 10 Minuten.

Die Aussagen in unseren Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

Praxistipp:

Zum Schleifen der Oberfläche von ARDEX A 828 COMFORT empfehlen sich Schleifmittel mit der Körnung 180-240 der Firmen MIRKA und FESTOOL.

*Gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

| | |
|---|---|
| Anmischverhältnis: | ca. 10,8 L : 15 kg Pulver entsprechend |
| Schüttgewicht: | 0,75 kg/l |
| Frischgewicht des Mörtels: | ca. 1,2 kg/L |
| Materialbedarf: | ca. 0,7 kg Pulver je m ² /mm |
| Qualitätsstufe | Verbrauch in kg/m ² |
| Q 1 | 0,2 |
| Q 2 aufbauend auf Q 1 | 0,1 |
| Q 3 aufbauend auf Q 2 | 0,1 |
| Q 4, vollflächige | |
| Verspachtelung pro mm | 0,7 |
| Verarbeitungszeit (+20 °C): | ca. 60 Min. |
| Anstrich- und Klebearbeiten: | nach Trocknung |
| pH-Wert: | ca. 8 |
| Abpackung: | Säcke mit 15 kg netto |
| GISCODE: | CP1 - Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis, kennzeichnungsfrei |
| EMICODE: | EC 1 ^{PLUS} – sehr emissionsarm |
| Fugenspachtel für Fugendeckstreifen, Typ 4 B, nach EN 13963 | |
| Nichtbrennbarer Stoff, Klasse A1, nach EN 13501, Teil 1 | |
| Kennzeichnung nach GHS/CLP: | keine |
| Kennzeichnung nach GGVEB/ADR: | keine |
| Lagerung: | In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. |

Anwendungsberatung

Technische Hotline: Tel.: +49 2302 664-362
Fax: +49 2302 664-373
Mail: technik@ardex.de